



240020349840



中国认可  
国际互认  
TESTING  
CNAS L4079

# 检验检测报告

## Test Report

No:2026PW020068

产品名称  
Product Name 浸渍纸新三层实木复合地板

规格型号  
Model/Type 1225×197×14 (mm)

委托单位  
Applicant 柯诺(江苏)地板有限公司

检验类别  
Test Type 委托送样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心(徐州)

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)



## 邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

## 国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检验检测报告  
Test Report

NO: 2026PW020068

防伪码: HB8BX4

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	浸渍纸新三层实木复合地板	规格型号 Model\Type	1225×197×14 (mm)	
		商标 Trademark	——	
检验类别 Test Type	委托送样检验	产品等级 Product Degree	合格品、耐磨III级、E <sub>NP</sub> 级	
委托方 Applicant	名称 Name	柯诺（江苏）地板有限公司	联系电话 Telephone	15205296670
	地址 Address	江苏省丹阳市化工开发区新港路2号	邮政编码 Zip Code	212300
生产企业 Manufacturer	——			
抽样地点 Sampling Place	——	送样日期 Sampling Date	2026-04-07	
批 量 Batch	——	样品批号或生产日期 Serial No. or Manufactured Date	——/——	
样品数量 Sample Quantity	20片	检验日期 Tested Date	2026-04-08 ~ 2026-05-09	
样品状态 Sample State	符合检验要求			
检测和判定依据 Ref.Documents for The Test	GB/T 24507-2020《浸渍纸层压实木复合地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》			
检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB/T 24507-2020标准和GB/T 39600-2021标准规定要求。			
备注 Remarks	样品信息由委托方提供；本次检验仅对收到样品的检验检测数据负责			

批准：葛友德

审核：沈卫平

主检：梁明明

Approved by

Checked by

Tested by

批准：

葛友德

审核：

沈卫平

主检：

梁明明

Approved by

Checked by

Tested by



# 检验检测结果

NO: 2026PW020068

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项评价
1	浸渍剥离性能		mm	每一边任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3 (3mm以下不计)	第一试件: 0, 0, 0, 0; 第二试件: 0, 0, 0, 0; 第三试件: 0, 0, 0, 0; 第四试件: 0, 0, 0, 0; 第五试件: 0, 0, 0, 0; 第六试件: 0, 0, 0, 0	合格
2	静曲强度	平均值	MPa	$\geq 30.0$	73.8	合格
		最小值	MPa	$\geq 24.0$	65.2	
3	弹性模量		MPa	$\geq 3500$	7150	合格
4	含水率%		—	6.0~14.0	8.4	合格
5	表面耐冷热循环性能		—	无龟裂、无鼓泡	无龟裂、无鼓泡	合格
6	表面耐磨性能		转	耐磨III级: $\geq 2000$	3700	合格
7	表面耐污染性能		—	5级	5级	合格
8	耐光色牢度性能		—	$\geq$ 灰度卡4级	灰度卡4-5级	合格
9	甲醛释放量 (1m³气候箱法)		mg/m³	$E_{NF} \leq 0.025$	0.017 (56.3h)	合格
备注	GB/T 17657-2013标准不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。					

合格

用章

检测中心(盖章)

盖章